

УДК 546.654

Н.В. Мощенская, И.В. Дерябина, Э.И. Перов

## Синтез халькогенидов молибдена, вольфрама и ванадия в среде жидких н-алканов

Халькогениды металлов отличаются разнообразием кристаллических структур, характером и типом связи, склонностью к нестехиометрии твердых фаз, характеризующихся широкими областями гомогенности. Халькогениды – перспективные материалы для оптоэлектронных и термоэлектрических преобразователей. Среди различных классов соединений халькогениды имеют наиболее широкую спектральную область люминесценции, простирающуюся от ультрафиолетовой до инфракрасной частей спектра. Халькогениды молибдена и вольфрама – наилучшие твердые смазки, не изменяющие своих свойств вплоть до 1000° С [1].

В работах [2–4] описан новый способ получения сульфидов металлов в среде жидких н-алканов при температурах 150–216° С. Образующийся в ходе реакции сероводород взаимодействует с карбоксилатами металлов с образованием соответствующих сульфидов. Карбоксилаты большинства металлов хорошо растворимы в углеводородах, что позволяет проводить синтез в гомогенной среде. Однако, как известно, молибден, вольфрам, а также переходные металлы V группы в высших степенях окисления не образуют устойчивых солей жирных кислот.

Аналогичный способ получения селенидов молибдена, вольфрама и других металлов в растворах предельных углеводородов неизвестен.

В настоящей работе приведены результаты синтеза аморфных халькогенидов (сульфидов и селенидов) молибдена и вольфрама, а также кристаллических халькогенидов ванадия в среде жидких парафиновых углеводородов при использовании в качестве исходных реагентов оксосолей соответствующих металлов – молибдатов, вольфраматов и ванадатов аммония. Синтезированы также сульфиды и селениды молибдена и вольфрама в водной среде, определен их состав и проведен сравнительный анализ термической устойчивости этих соединений. Кинетика и механизм реакции образования сероводорода и условия проведения синтеза рассмотрены в работе [5].

**Экспериментальная часть.**  
В качестве исходных реагентов использовали  $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{WO}_4$ ,  $\text{NH}_4\text{VO}_3$  марки «ч.д.а.», серу марки «о.с.ч.», селен метал-

лический марки «о.с.ч.». Органические реагенты (н-нонан, н-декан, н-ундекан и н-додекан) очищали по известным методикам [6].

Синтезы сульфидов молибдена и вольфрама в водной среде проводили по методике [7] путем осаждения сульфидов соответствующих металлов тиоацетамидом из подкисленных водных растворов молибдата или вольфрамата аммония.

Синтез селенидов молибдена и вольфрама в водных растворах проводили по [8] осаждением сelenосульфатом натрия из водных растворов молибдатов и вольфраматов.

Содержание серы в сульфидах молибдена и вольфрама определяли гравиметрическим методом. Весовая форма  $\text{BaSO}_4$ . Молибден и вольфрам определяли путем перевода сульфидов и селенидов в оксиды при прокаливании до 500° С [9].

Рентгенофазовый анализ выполняли на приборе ДРОН-2,0 (СоаК-излучение, скорость вращения образца 1 град/мин.)

Термический анализ образцов выполняли на Q-термографе системы F.Paulik, I.Paulik, L.Erdey фирмы МОМ (Венгрия) со скоростью нагрева 10 град/мин., DTA=1/3.

**Результаты и их обсуждение.** Согласно [10], образование тиосолей из молибдатов и вольфраматов в соответствии со схемой




протекает в водных растворах сравнительно легко уже при комнатных температурах. При температурах синтеза в неводных средах (174–216° С) исходные молибдаты и вольфраматы аммония разлагаются до оксидов, не растворимых в углеводородах.

Таблица 1  
Влияние температуры и времени синтеза на выход халькогенидов

| №  | Исходные компоненты           |           | Температура синтеза, °C | Время синтеза, ч | Вых продукт |
|----|-------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|
|    | металл                        | халькоген |                         |                  |             |
| 1  | $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ | S         | 195                     | 4                | 22          |
| 2  | $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ | S         | 195                     | 8                | 90          |
| 3  | $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ | S         | 174                     | 8                | 77          |
| 4  | $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ | S         | 150                     | 8                | 68          |
| 5  | $(\text{NH}_4)_2\text{WO}_4$  | S         | 195                     | 4                | 38          |
| 6  | $(\text{NH}_4)_2\text{WO}_4$  | S         | 195                     | 8                | 90          |
| 7  | $\text{NH}_4\text{VO}_3$      | S         | 216                     | 8                | –           |
| 8  | $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ | Se        | 195                     | 8                | 86          |
| 9  | $(\text{NH}_4)_2\text{WO}_4$  | Se        | 195                     | 8                | 94          |
| 10 | $\text{NH}_4\text{VO}_3$      | Se        | 216                     | 8                | –           |

## Термодинамический анализ реакции



проведенный нами, показал, что взаимодействие оксида молибдена с сероводородом при температуре 298 К и 500 К сопровождается значительной убылью свободной энергии Гиббса:  $\Delta G^{\circ}_{298} = -177 \text{ кДж/моль}$ ;  $\Delta G^{\circ}_{500} = -94 \text{ кДж/моль}$ . Эксперимент подтвердил принципиальную возможность получения сульфидов молибдена и вольфрама в неводных средах из их оксосолей – молибдатов и вольфраматов аммония.

Влияние температуры и времени синтеза на выход сульфидов и селенидов молибдена и вольфрама, а также селенида ванадия представлено в таблице 1. Синтезы проводили при температуре кипения соответствующего растворителя:  $\text{n-C}_9\text{H}_{20}$  ( $t_{\text{кип.}} = 150^\circ \text{C}$ ),  $\text{n-C}_{10}\text{H}_{22}$  ( $t_{\text{кип.}} = 174^\circ \text{C}$ ),  $\text{n-C}_{11}\text{H}_{24}$  ( $t_{\text{кип.}} = 195^\circ \text{C}$ ),  $\text{n-C}_{12}\text{H}_{26}$  ( $t_{\text{кип.}} = 216^\circ \text{C}$ ). Во всех опытах аммонийные оксосоли молибдена, вольфрама и ванадия с одной стороны, серу и селен с другой, брали в соотношении, достаточном для получения соединений стехиометрического состава  $\text{MeS}(\text{Se})_3$ . Как следует из данных таблицы, выход сульфидов молибдена и вольфрама при синтезе в ундекане в течение четырех часов составил 22 и 38% соответственно, при 8-часовом синтезе – 90%.

Влияние температуры на выход продукта можно проследить на примере сульфидов молибдена. Выход сульфидов молибдена при температурах 150, 174, 195° С (время синтеза 8 часов) составил 68, 77 и 90% соответственно. Выход селенидов молибдена и вольфрама при 8-часовом синтезе в ундинане составил 86% для  $\text{MoSe}_{2,47}$  и 94% для  $\text{WSe}_{2,41}$ . На примере ванадата аммония показана возможность получения сульфидов и селенидов металлов V группы. При 8-часовом синтезе в  $\text{n}$ -додекане получены кристаллические продукты, представляющие собой смесь селенидов (при взаим-




Рис. 1. Термограмма сульфида молибдена, полученного в среде  $\text{n}$ -алкана

Таблица 2

Содержание металла и халькогена в продуктах синтеза в неводных и водных растворах

| № | Содержание элемента, % мас. |        | Формула соединения<br>неводный/водный   |
|---|-----------------------------|--------|---|
|   | Неводный/водный             | металл |   |
| 1 | 53,18/46,79                 |        | $\text{MoS}_{2,80}/\text{MoS}_{3,40}$   |
| 2 | 67,37/63,51                 |        | $\text{WS}_{2,81}/\text{WS}_{3,30}$     |
| 3 | 33,60/28,81                 |        | $\text{MoSe}_{2,47}/\text{MoSe}_{3,04}$ |
| 4 | 48,60/43,69                 |        | $\text{WSe}_{2,41}/\text{WSe}_{3,02}$   |

имодействии селена с монованадатом аммония) и смесь сульфидов (при взаимодействии серы с монованадатом аммония), по этой причине выход продуктов не указан. В продуктах синтеза обнаружены фазы –  $\text{V}_2\text{Se}_5$ ,  $\text{V}_2\text{Se}_3$  и  $\text{V}_2\text{S}_5$ ,  $\text{V}_2\text{S}_3$ .

В таблице 2 приведены результаты химического анализа сульфидов и селенидов молибдена и вольфрама, полученных новым способом в среде жидких  $\text{n}$ -алканов и в водных растворах. Характерной особенностью продуктов синтеза (халькогенидов молибдена и вольфрама) является их нестехиометрия по сере и селену. Их состав описывается общей формулой  $\text{MeX}_{2,80}$ . Интересно отметить, что для оксидов молибдена известен представитель гомологического ряда  $\text{Me}_n\text{O}_{3n-1}$  –  $\text{Mo}_3\text{O}_{14}$ . Однако продукты синтеза в среде углеводородов рентгеноаморфны, что не позволяет делать какие-либо заключения о их строении и принадлежности к тому или иному гомологическому ряду.

Состав селенидов молибдена и вольфрама (также рентгеноаморфных) соответствует общей формуле  $\text{MeX}_{2,50}$ . Для соединений молибдена известен гомолог ряда  $\text{Mo}_n\text{O}_{3n-2}$  – оксид состава  $\text{Mo}_4\text{O}_{10}$  ( $\text{MoO}_{2,5}$ ). Для халькогенидов молибдена и вольфрама, синтезированных из водных растворов, характерно сверхстехиометрическое содержание серы и селена:  $\text{MoS}_{3,40}$ ;  $\text{WS}_{3,30}$ ;  $\text{MoSe}_{3,04}$ ;  $\text{WSe}_{3,02}$ , что находится в соответствии с литературными данными [7].

В связи с тем, что халькогениды молибдена и вольфрама, полученные в жидких углеводородах и в водных растворах, существенно отличаются по составу и стехиометрии, проведен термический анализ и изучены кривые термоокисления этих соединений. Данные по термоокислению представлены в таблице 3.

Нестехиометрический сульфид молибдена состава  $\text{MoS}_{2,80}$ , синтезированный в неводной среде в интервале температур 170–220° С (экзоэффект) полностью окисляется кислородом воздуха до  $\text{MoO}_3$  и при температурах 760–850° С (эндоэффект) полностью возгоняется. Сверхстехиометрический сульфид молибдена состава  $\text{MoS}_{3,40}$ , полученный из водных растворов при температурах 173–280° С (эндоэффект), теряет «сверхстехиометрическую» серу. Сульфид состава  $\text{MoS}_{3,04}$  полностью окисляется в интервале температур 375–395° С (экзоэффект).

фект) и возгоняется при температурах 612–630° С (эндоэффект), т.е. при более низких температурах, чем «неводный» сульфид молибдена.

В отличие от сульфида, селенид молибдена  $\text{MoSe}_{2,47}$ , полученный в неводной среде, окисляется в две стадии, образуя на промежуточном этапе оксоселенид молибдена  $\text{MoO}_{2,53}\text{Se}_{0,47}$ , и возгоняется полностью при температурах 740–962° С (эндоэффект).

Термоокисление нестехиометрического сульфида вольфрама протекает в три стадии: потеря серы, окисление до  $\text{WO}_3$ , частичная возгонка при температурах 525–560° С (эндоэффект). Аналогичные стадии превращений претерпевает и сверхстехиометрический сульфид вольфрама состава  $\text{WS}_{3,30}$ , выделенный из водных растворов. При этом первая стадия протекает при температурах 150–175° С (эндоэффект) и сопровождается большой потерей серы. Нестехиометрический селенид вольфрама  $\text{WSe}_{2,41}$ , синтезированный в среде н-алканов, окисляется и возгоняется при более высоких температурах, чем соответствующий сульфид.

Заметные колебания температуры возгонки оксидов молибдена и вольфрама связаны как с различной дисперсностью образцов халькогенидов, так и с возгонкой образующихся на более ранней стадии оксохалькогенидов этих металлов [10].

Таблица 3  
Термографические данные  
для продуктов синтеза

| Продукт              | Экзотермический эффект, °С | Эндотермический эффект, °С | Процесс  |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| $\text{MoS}_{2,80}$  | 170-220                    | —                          | $\text{MoS}_{2,80} \rightarrow \text{MoO}_3$                       |
|                      | —                          | 760-850                    | возгонка полная  |
| $\text{MoS}_{3,40}$  | —                          | 173-280                    | $\text{MoS}_{3,40} \rightarrow \text{MoS}_{3,04}$                  |
|                      | 375-395                    | —                          | $\text{MoS}_{3,04} \rightarrow \text{MoO}_3$                       |
|                      | —                          | 612-630                    | возгонка полная  |
| $\text{MoSe}_{2,47}$ | 160-190                    | —                          | $\text{MoSe}_{2,47} \rightarrow \text{MoO}_{2,53}\text{Se}_{0,47}$ |
|                      | 370-402                    | —                          | $\text{MoO}_{2,53}\text{Se}_{0,47} \rightarrow \text{MoO}_3$       |
|                      | —                          | 750-962,5                  | возгонка полная  |
| $\text{WS}_{2,81}$   | —                          | 160-250                    | $\text{WS}_{2,81} \rightarrow \text{WS}_{2,66}$                    |
|                      | 503-528                    | —                          | $\text{WS}_{2,66} \rightarrow \text{WO}_3$                         |
|                      | —                          | 525-562,5                  | частичная возгонка   |
| $\text{WS}_{3,30}$   | —                          | 150-175                    | $\text{WS}_{3,30} \rightarrow \text{WS}_{2,46}$                    |
|                      | 340-361                    | —                          | $\text{WS}_{2,46} \rightarrow \text{WO}_3$                         |
|                      | —                          | 437,5-487,5                | частичная возгонка   |
| $\text{WSe}_{2,41}$  | 285-310                    | —                          | $\text{WSe}_{2,41} \rightarrow \text{WO}_3$                        |
|                      | —                          | 850-910                    | частичная возгонка   |




Рис. 2. Термограмма сульфида молибдена, полученного в водной среде

## Литература

1. Зломанов В.П., Новоселова А.В.. Р-Т-х диаграммы состояния систем металл-халькоген. М., 1987.
2. Патент 2112743 Россия. Способ получения сульфида металла / Перов Э.И., Ирхина Е.П., Ильина Е.Г., Гончарова И.Г., Федоров И.С., Головачев А.Н. Опубл. 10.06.98 МКИ С 01 G 1/12.
3. Перов Э.И., Ирхина Е.П.. Синтез кристаллических сульфидов меди, цинка и свинца в декане.// Неорганические материалы. 1997. Т. 33. №7.
4. Ирхина Е.П., Перов Э.И. Синтез сульфидов меди, свинца, бария и кобальта в среде жидких алканов.// Известия АГУ. 1997. № 1.
5. Ирхина Е.П. Экологически безопасные методы получения сульфидов металлов в среде жидкых алканов. Автореферат диссертации. Барнаул, 2000.
6. Органикум / Пер. с нем. Э.В. Ивойловой. В 2-х т. М., 1992.
7. Самсонов Г.В. Сульфиды. М., 1974.
8. Г.Н. Китаев, А.Ж. Хворенкова. Анализ условий получения селенидов металлов в водных растворах селеносульфата натрия // Журн. прикладной химии. 1998. Т. 71. №8.
9. Книпович Ю.Н., Морачевский Ю.В. Анализ минерального сырья. Л., 1956.
10. Некрасов Б.В. Основы общей химии. М., 1973.